



常州华懋新材料科技有限公司

产品使用说明书

热感整理剂 HM-R98

特 性

热感整理剂 HM-R98 是一种吸湿发热整理剂，能赋予织物温暖的感觉。适用于棉、麻、黏胶等纤维素纤维及其混纺织物。

化学组成：特殊吸湿发热材料的复配物
离子性：非离子
外观：无色至微黄色液体
溶解性：可与水任意比例稀释
注意事项：处理荧光增白剂处理过的织物前应检查是否会泛黄

应用特性：

1. 从环境中吸收水分，激发分子跃迁，从而起到发热保温效果
2. 不含APEO、符合OEKOTX100标准（II类）

使用方法：

1. 浸轧法：30-80g/L，轧余率 70-80%。
2. 浸渍法：3-8%左右，用HAC调节pH值至弱酸性，40-50℃，20-30min，控制带液量在80%左右。
3. 处理后的织物100-130℃烘干，150-170℃定型30-45秒。
4. 备注：根据实际情况酌情调整使用量；对甲醛含量有特别要求的订单，建议处理的织物于40-60℃的温水中水洗一遍。

包装：60公斤塑胶桶

贮存：

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于0-35℃下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安全：

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确，或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料、特性、重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整，且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。